

ELEKTRODER

Reparasjon og konstruksjon



INNHOLD
Antall: 45 stk. Ca. 1 kg
Dim: 2,5 mm

Strømstyrke: 50-85A

Strømtype = + ~

BASISK

Denne dekketype gir suverene sveiseegenskaper i alle posisjoner. Kan sveises innen et variert strømområde uten fastbrenning. Dette gjør sveiseelektroden spesielt egnet til variert utemontasje som reparasjon av landbruks- og skogsredskaper etc. Tåler rust, oksidasjon, maling, glødeskall og annen forurensing. Ved tykke materialer og fare for rask avkjøling forvarm

100-150°C

Ved sveising:

Sørg for god ventilasjon eller bruk friskluftsmaske!



7 090026 921734
VER 173 EASYW.BASISK 2,5

ELEKTRODER

Reparasjon og konstruksjon



INNHOLD
Antall: 26 stk. Ca. 1 kg
Dim: 3,2 mm

Strømstyrke: 85-135A

Strømtype = + ~

BASISK

Denne dekketype gir suverene sveiseegenskaper i alle posisjoner. Kan sveises innen et variert strømområde uten fastbrenning. Dette gjør sveiseelektroden spesielt egnet til variert utemontasje som reparasjon av landbruks- og skogsredskaper etc. Tåler rust, oksidasjon, maling, glødeskall og annen forurensing. Ved tykke materialer og fare for rask avkjøling forvarm

100-150°C

Ved sveising:

Sørg for god ventilasjon eller bruk friskluftsmaske!



7 090026 921741
VER 174 EASYW.BASISK 3,2

ELEKTRODER

Bløtt stål



INNHOLD
Antall: 50 stk. Ca. 1 kg
Dim: 2,5 mm

Strømstyrke: 60-100A

Strømtype = + ~

RUTIL

Spesial rutil elektrode for bløtt stål med gode tenneegenskaper. Denne dekketype gir suverene sveiseegenskaper i alle posisjoner. Kan sveises innen et stort variert strømområde uten fastbrenning. Tåler rust, oksidasjon, maling, glødeskall og annen forurensing. Godt egnet for smijernsprodukter og tynnplater.

Ved sveising:

Sørg for god ventilasjon eller bruk friskluftsmaske!



7 090026 921710
VER 171 EASYW.RUTIL 2,5

ELEKTRODER

Bløtt stål



INNHOLD
Antall: 26 stk. Ca. 1 kg
Dim: 3,2 mm

Strømstyrke: 100-140A

Strømtype = + ~

RUTIL

Spesial rutil elektrode for bløtt stål med gode tenneegenskaper. Denne dekketype gir suverene sveiseegenskaper i alle posisjoner. Kan sveises innen et stort variert strømområde uten fastbrenning. Tåler rust, oksidasjon, maling, glødeskall og annen forurensing. Godt egnet for smijernsprodukter og tynnplater.

Ved sveising:

Sørg for god ventilasjon eller bruk friskluftsmaske!



7 090026 921727
VER 172 EASYWRUTIL 3,2